

tr anticwood gedämpft



Technische Infos

Produkt

Fichte und Tanne gedämpft, Stangen und Zuschnitte für den Fenster-, Türen- und Innenausbau.

Das Holz durchläuft eine Behandlung mit Wasserdampf über ca. zwei Tage. Es entsteht dabei ein Branton, ähnlich dem Altholz, deshalb wird es meistens als Altholzersatz eingesetzt. Die Qualität kann hier – je nach Anwendungsart – vor dem Dämpfen auf den Verwendungszweck hin selektioniert werden.

Anwendungen

- Ästhetische Aufwertung bei Fenstern und Türen innen und aussen für den gehobenen Wohnungsbau.
- Die preiswerte Alternative zu Altholz.

Lieferprogramm

In Fichte und Tanne Natur. Andere Holzarten wie z.B. Lärche auf Anfrage.

Verarbeitungshinweise

Verleimung:

Achtung, verlängerte Presszeit. Die Holztemperatur sollte beim Verleimen mindestens 18° C betragen. Durch das Dämpfen können auf der Oberfläche Farbunterschiede entstehen, welche sich nach einigen Wochen in der Regel (durch den Einfluss von Tageslicht und Sauerstoff) wieder angleichen.

Die Holzfeuchte liegt nach der Behandlung ca. 2 % tiefer, das Schwind- und Quellverhalten wird durch das Dämpfen leicht verringert.

Wichtig: Verleimung Weissleim D4.



tr sägerei
trachsel ag

sägerei trachsel ag | 3099 rüti bei riggisberg
tel. 031 808 06 06 | www.trachsel-holz.ch