

# Chêne, américain, naturel, dkd

Débuts, lamellé, lamelles continues (épaisseur voir tableau), lamelles médianes aboutées, commissionné, étiqueté

## Chêne américain, naturel

Dimension E/L dkd	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces	Dimension E/L dkd	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces	Dimension E/L dkkd	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces	Dimension E/L dkkd	Prix m <sup>1</sup> Guichet 4-faces
63/75	●	72/75	●	84/75	●	96/75	●
63/86	●	72/86	●	84/86	●	96/86	●
63/95	●	72/95	●	84/95	●	96/95	●
63/105	●	72/105	●	84/105	●	96/105	●
63/115	●	72/115	●	84/115	●	96/115	●
63/125	●	72/125	●	84/125	●	96/125	●
63/135	●	72/135	●	84/135	●	96/135	●
63/145	●	72/145	●	84/145	●	96/145	●
Lamelles couvrantes min. 21 mm		Lamelles couvrantes min. 23 mm		Lamelles couvrantes min. 23 mm		Lamelles couvrantes min. 23 mm	

### Aspects techniques et remarques

- Longueurs jusqu'à 3 m
- Marchandise plus longue avec 1 à 2 points d'aboutage possible
- d = lamelle sans aboutage rift/mi-rift
- k = lamelle aboutée (1 ou plus)
- Spécifications générales page 2

# Spécifications générales

## Produits tr

Tous les produits avec la mention «tr» sont entièrement issus de notre propre production ou en moins une part significative.

## Degré de séchage

Débîts et carrelats standards

séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB

Panneaux en bois massif

séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB

## Visibilité des débîts et carrelats

Qualité guichet

Qualité cadre

— = faces visibles

— = faces visibles

## Suppléments surlongueur pour débîts, naturel

dès long. de 2.00 m + 9 %

dès long. de 2.40 m + 16 %

dès long. de 3.20 m + 24 %

dès long. de 4.00 m + 29 %

dès 4.80 m de longueur: sur demande (supplément forfaitaire pour aboutage général)

## Débîts extra-larges

Les largeurs à partir de 155 mm sont généralement collées en largeur

Si pas de collage en largeur demandé, veuillez le mentionner sur la commande. Supplément de 10 %

Dimensions en dehors de la liste de prix sur demande

## Définition de la qualité de la surface

Brut	Scié avec une scie circulaire, scie à ruban, scie à lames
Brut dès collage	Petites redents aux joints de collage, résidus de colle sur la surface
Pré-raboté	Raboté avec précision dimensionnelle selon la cote nominale, +/- 1 mm, peut avoir des parties brutes
Raboté	Avec précision dimensionnelle, c.-à-d. - 0/+ 0.5 mm, pas de parties brutes, une à deux faces avec découpe intégrale propre, doit encore être raboté proprement ou poncé en cas d'application visible
Raboté proprement	Raboté avec précision dimensionnelle et exactement selon dimension finie du client - 0/+ 0.3 mm En cas d'application visible, seule un réponçage fin est encore nécessaire
Lamellé	Epaisseur raboté, chant brut dès collage

## Supplément de rabotage

En dimension finie, prix sur demande

## Remarques concernant les spécifications de collage

Abouté : colle blanche selon classe de résistance D3 plus, selon normes FFF

Collage des lamelles et collage latéral : Colle blanche selon classe de résistance D3 Plus, selon normes FFF, colle blanche D4 possible, collage PU D4 avec supplément. Feuillus et chêne au moins D3 Plus (généralement colle blanche)

## Information commande fenêtres en bois-métal (guichet)

Veuillez noter sur votre commande, si exécution en bois ou en bois-métal

## Divers

Autres exécutions que celles mentionnées dans la liste de prix sur demande

Demandez nos fiches techniques : tr anticwood, tr thermicwood, tr optina huisserie, tr anti-feu et tableau des valeurs U